

BARRAS CERÁMICAS

BARRA	COLOR	DENSIDAD (gr/cc)	DUREZA Hv	POROSIDAD (TOTAL)	ADHERENCIA (PSI)
ROKIDE A (Óxido de aluminio)	Blanco	3.2	772	12	3.374
ROKIDE HPA (Óxido de Aluminio)	Blanco	3.2	750	10.4	3.841
ROKIDE C (Óxido de Cromo)	Negro	4.5	1.215	8.4	4.545
ROKIDE MBC (Óxido de Cromo)	Negro	4.2	1.003	9.8	4.525
ROKIDE TC (Óxido de Cromo)	Negro	4.0	793	7.9	4.186
ROKIDE EZ (Óxido de Zirconio)	Tostado	4.8	694	8.6	4.621